

日本国特許庁

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年11月29日

出願番号

Application Number:

特願2002-349224

[ST.10/C]:

[JP2002-349224]


出願人

Applicant(s):

フリヂストンスポーツ株式会社

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

太田信一郎



2003年 6月 9日

出証番号 出証特2003-3044790



|          |  |
|----------|--|
| 【書類名】    | 特許願                                      |
| 【整理番号】   | 14504                                    |
| 【提出日】    | 平成14年11月29日                              |
| 【あて先】    | 特許庁長官 太田 信一郎 殿                           |
| 【国際特許分類】 | A63B 37/00                               |
| 【発明者】    | 埼玉県秩父市大野原20番地 フリヂアストンスボーツ株式会社内<br>林 淳二   |
| 【氏名】     | 埼玉県秩父市大野原20番地 フリヂアストンスボーツ株式会社内<br>清水 康正  |
| 【発明者】    | 埼玉県秩父市大野原20番地 フリヂアストンスボーツ株式会社内<br>樋口 博士  |
| 【氏名】     | 埼玉県秩父市大野原20番地 フリヂアストンスボーツ株式会社内<br>市川 八州史 |
| 【特許出願人】  | 592014104                                |
| 【識別番号】   | フリヂアストンスボーツ株式会社                          |
| 【氏名又は名称】 | 【代理人】                                    |
| 【識別番号】   | 100079304                                |
| 【弁理士】    |  |
| 【氏名又は名称】 | 小島 隆司                                    |

【選任した代理人】

【識別番号】 100114513

【弁理士】

【氏名又は名称】 重松 沙織

【選任した代理人】

【識別番号】 100120721

【弁理士】

【氏名又は名称】 小林 克成

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003207

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【フォーマットの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マルチピースリッポゴルフボール

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ソリッドコアと少なくとも1層からなる中間層とカバートを具備してなるマルチピースリッポゴルフボールにおいて、

上記ソリッドコアが、(A) シス-1, 4-結合を60%以上含有し、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリブタジエンを60～100重量%含むゴム基材100重量部に対して、(B) 有機過酸化物を0.1～0.8重量部、(C) 不飽和カルボン酸及び／又はその金属塩、(D) 有機硫黄化合物、(E) 無機充填剤を含むゴム組成物から形成され、該ソリッドコアの980N(100kgf)

荷重負荷時の変形量が3.0～6.0mmであり、かつ該ソリッドコアの直径が30～40mmであると共に、

上記少なくとも1層からなる中間層が、熱可塑性樹脂組成物から形成され、該少なくとも1層の中間層の厚みが1層につき0.5～2.0mmであり、かつ該少なくとも1層の中間層のうち上記カバートと接する層(中間層最外層)のシヨアD

硬度が20～60であって、

上記カバートが、(F) 熱可塑性ポリウレタン材料を主成分として形成され、該カバートの厚みが0.5～2.5mmであり、かつ該カバートのシヨアD硬度が50～70であり、上記(中間層最外層シヨアD硬度) ≤ (カバートのシヨアD硬度) であって

しかも、上記ソリッドコアと少なくとも1層からなる中間層と上記カバートを具備してなるマルチピースリッポゴルフボールの980N(100kgf)荷重負荷時の変形量が3.0～5.0mmであることを特徴とするマルチピースリッポゴルフボール。

【請求項2】 上記ポリブタジエンが、希土類元素系触媒としてNd系触媒を用いて合成され、引き続き末端変性剤を反応させて得られた変性ポリブタジエンである請求項1記載のマルチピースリッポゴルフボール。

【請求項3】 上記ゴム組成物が、上記(A) シス-1, 4-結合を60%以上含有し、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリブタジエンを60～100

0重量%含むゴム基材100重量部に対して、上記(C)不飽和カルボン酸及び／又はその金属塩を10～60重量部、(D)有機硫黄化合物を0.1～5重量部、(E)無機充填剤を5～80重量部含んでなり、しかも2種以上の(B)有機過酸化物を含んでなる請求項1又は2記載のアルチピースリッポコルボール。

【請求項4】 上記(F)熱可塑性ポリウレタン材料が、(M)熱可塑性ポリウレタンと(N)イソシアネート混合物とを含んでなり、(N)イソシアネート混合物が、(N-1)1分子中に官能基として2個以上のイソシアネート基をもつイソシアネート化合物と、(N-2)該イソシアネート基と実質的に反応しない熱可塑性樹脂中に分散させたイソシアネート混合物である請求項1, 2又は3記載のアルチピースリッポコルボール。

【請求項5】 上記カバーが表面に塗膜を具備し、当該塗膜が多価アルコール成分と多塩基酸成分とを反応させて得られる水酸基含有ポリエスナルと、無黄変ポリイソシアネートとを含有し、前記の多価アルコール成分の少なくとも一部が、分子内に脂環構造を有するゴルフボール用塗料組成物にて形成された請求項1乃至4のいずれか1項に記載のアルチピースリッポコルボール。

【請求項6】 上記少なくとも1層からなる中間層を形成する上記熱可塑性樹脂組成物が、(P)オレフィン-不飽和カルボン酸2元ラジカル共重合体及び／又はオレフィン-不飽和カルボン酸2元ラジカル共重合体の金属イオン中和物と、(Q)オレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル共重合体及び／又はオレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル3元ラジカル共重合体の金属イオン中和物とを質量比で100:0～25:75になるように配合したベース樹脂と、(T)非アイオノマー熱可塑性エラストマーとを、質量比で100:0～50:50になるように配合した樹脂成分100質量部に対して、(R)分子量が280～1500の脂肪酸及び／又はその誘導体5～80質量部と、(S)上記ベース樹脂及び(R)成分中の未中和の酸基を中和できる塩基性無機金属化合物0.1～10質量部とを必須成分として配合してなる熱可塑性樹脂組成物であることを特徴とする請求項1, 2又は3記載のアルチピースリッポコルボール。

【請求項7】 上記少なくとも1層からなる中間層が、内側中間層と外側中間層とからなる請求項1乃至6のいずれか1項記載のアルチペースリッポゴルフボール。

【請求項8】 上記カパーが表面に多数のデインツルを具備し、当該カパー表面にデインツルがないと仮定した仮想球の体積に対する各デインツルの縁部によって囲まれる平面下のデインツル空間体積の総和が占める割合（デインツル体積占有率）VRが0.70～1.00%であり、かつ上記仮想球の表面積に対する各デインツルの縁部によって囲まれる仮想球面の総面積が占める割合（デインツル表面占有率）SRが70～85%である請求項1, 2又は3記載のアルチペースリッポゴルフボール。

#### 【発明の詳細な説明】

【0001】

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、飛行性能に優れ、打感が軟らかく、カパーの耐擦過傷性や塗膜の耐磨耗性に優れるゴルフボールに関する。

【0002】

#### 【従来の技術】

従来、種々の構造のゴルフボールが提案されており、特にソリッポゴルフボール、中でも飛距離及びコントロール性（スピン量）、フイーリングの点でソリッポコアに複数層のカパーを被覆したアルチペースリッポゴルフボールについて提案が数多くなされ、出願人も先に多くの優れたゴルフボールを提案している。

【0003】

例えば、特開平9-215775号公報では、最外層カパー硬度に応じてボールの慣性モーメントを適正化し、かつデインツル態様などを適正化することにより、飛距離、コントロール性、グリーン上での直進性及び転がり性に優れる上、耐久性に優れたカパーを有するアルチペースリッポゴルフボール、特開平10-151225号公報では、ソリッポコアの比重を中間層及びカパーのいずれの比重よりも小さくすると共に、中間層のショアD硬度を上記カパーのショアD硬

度よりも高くし、かつこれら3層からなるボール全体の慣性モーメントを83g $\text{cm}^2$ 以上とすることにより、飛距離や耐久性を低下させることなく、軟らかい打感で、クラブの種類に応じて良好なスピン性能を発揮し得、飛距離、耐久性、打感及びスピンコントロール性に優れる高性能のゴルフボール、特開平10-151226号公報では、ソリッドコアを100kgf荷重負荷時の変形量が2.5m以上となるように調製すると共に、上記中間層のショアD硬度を上記カバーのショアD硬度よりも13度以上高くし、かつこれら3層からなるボール全体の慣性モーメントが83g $\text{cm}^2$ 以上とすることにより、飛距離や耐久性を低下させることなく、軟らかい打感で、クラブの種類に応じて良好なスピン性能を発揮し得、飛距離、耐久性、打感及びスピンコントロール性に優れる高性能のゴルフボール、特開平11-104273号公報では、ソリッドコアの100kgf荷重負荷時の変形量が2.4mm以上であり、かつ内側カバー層がアイオノマー樹脂を主材としてショアD硬度28～58に形成されていると共に、外側カバー層が熱可塑性ポリウレタンエラストマーを主材としてショアD硬度30～55に形成することにより、飛距離が大きく、しかもアイアンスロットにおけるコントロール性が高い上、ウツプ、アイアンス、パターのいずれのクラブでシヨットした場合でも良好なフイーリングを有し、更にアイアンスでコントロールシヨットした際における耐ササクレ性に優れ、耐久性に優れているゴルフボール、特開2001-54588号公報では、ソリッドコアの30kgf荷重負荷時の変形量が1.1mm以上であり、上記内層カバーのショアD硬度が45～61であり、上記外層カバーのショアD硬度が35～55であり、アイソナル体積にアイソナル直径の平方根を乗じることによって得られるアイソナル弾道体積の総和が530～750とすることにより、比較的低弾道で伸びのある飛び性能を有し、飛距離が大きく、しかもアイアンスロットにおけるコントロール性が高い上、ウツプ、アイアンス、パターのいずれのクラブでシヨットした場合でも良好なフイーリングを有し、更にアイアンスでコントロールシヨットした際における耐ササクレ性に優れ、耐久性に優れているゴルフボール、特開2002-85589号公報では、飛び性能に優れ、しかもスピン特性が良好で、ウツプ、アイアンス、パターのいずれのクラブでシヨットした場合でも良好なフイー

ーリングを有し、更にアイアンでコントロールショットした際における耐サクラ性に優れ、耐久性に優れているゴルフボールをそれぞれ提案している。

## 【0004】

しかしながら、これらのゴルフボールは、いずれも優れた打感や飛距離性能を有し、アイアンの技量、用途等の種々の要請に好適に対応し得るものであるが、アイアンの要求は依然として高く、更に優れた性能を有するゴルフボールが求められている。

## 【0005】

【特許文献1】

特開平9-215775号公報

【特許文献2】

特開平10-151225号公報

【特許文献3】

特開平10-151226号公報

【特許文献4】

特開平11-104273号公報

【特許文献5】

特開2001-54588号公報

【特許文献6】

特開2002-85588号公報

【特許文献7】

特開2002-85589号公報

【特許文献8】

特開2002-85587号公報

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、飛行性能に優れ、打感が軟らかく、カバーの耐擦過傷性や塗膜の耐磨耗性に優れるマルチピースリッドゴルフボールを提供することを目的とする。



【0007】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】

本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、ソリッドコアと少なくとも1層からなる中間層とカバートを具備してなるアルチピースソリッドゴルフボールにおいて、特定のゴム組成物から形成され、かつ特定の柔軟性及び直径を有するソリッドコアと、特定の熱可塑性樹脂組成物から形成され、かつ特定の厚み及び硬度を有する少なくとも1層の中間層と、特定の樹脂組成物から形成され、かつ特定の厚み及び硬度を有する少なくとも1層の中間層と、しかも該アルチピースソリッドゴルフボール全体の柔軟性を特定の範囲とすることにより、従来のゴルフボールに比して非常に優れた飛び性能、カバールの高い耐擦過傷性や塗膜の耐磨耗性、軟らかな打感を有するアルチピースソリッドゴルフボールが得られることを知見し、本発明をなすに至った。

【0008】

すなわち、本発明は、下記のアルチピースソリッドゴルフボールを提供するものである。

請求項1：

ソリッドコアと少なくとも1層からなる中間層とカバートを具備してなるアルチピースソリッドゴルフボールにおいて、

上記ソリッドコアが、(A) シス-1, 4-結合を60%以上含有し、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリブタジエンを60~100重量%含むゴム基材100重量部に対して、(B) 有機過酸化物を0.1~0.8重量部、(C) 不飽和カルボン酸及び/又はその金属塩、(D) 有機硫黄化合物、(E) 無機充填剤を含むゴム組成物から形成され、該ソリッドコアの980N(100kgf)

荷重負荷時の変形量が3.0~6.0mmであり、かつ該ソリッドコアの直径が30~40mmであると共に、

上記少なくとも1層からなる中間層が、熱可塑性樹脂組成物から形成され、該少なくとも1層の中間層の厚みが1層につき0.5~2.0mmであり、かつ該少なくとも1層の中間層のうち上記カバートと接する層(中間層最外層)のシヨアD

硬度が20～60であって、

上記カバークが、(F)熱可塑性ポリウレタン材料を主成分として形成され、該カバークの厚みが0.5～2.5mmであり、かつ該カバークのショアD硬度が50～70であり、上記(中間層最外層ショアD硬度)≦(カバークのショアD硬度)であって

しかも、上記ソリッドコアと少なくとも1層からなる中間層と上記カバークとを具備してなるアルチピースリットゴルフボールの980N(100kgf)荷重負荷時の変形量が3.0～5.0mmであることを特徴とするアルチピースリットゴルフボール、

請求項2：

上記ポリメタジエンが、希土類元素系触媒としてNd系触媒を用いて合成され、引き続き末端変性剤を反応させて得られた変性ポリメタジエンである請求項1記載のアルチピースリットゴルフボール、

請求項3：

上記ゴム組成物が、上記(A)シス-1,4-結合を60%以上含有し、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリメタジエンを60～100重量%含むゴム基材100重量部に対して、上記(C)不飽和カルボン酸及び/又はその金属塩を10～60重量部、(D)有機硫黄化合物を0.1～5重量部、(E)無機充填剤を5～80重量部含んでなり、しかも2種以上の(B)有機過酸化物を含んでなる請求項1又は2記載のアルチピースリットゴルフボール、

請求項4：

上記(F)熱可塑性ポリウレタン材料が、(M)熱可塑性ポリウレタンと(N)イソシアネート混合物とを含んでなり、(N)イソシアネート混合物が、(N-1)1分子中に官能基として2個以上のイソシアネート基をもつイソシアネート化合物と、(N-2)該イソシアネート基と実質的に反応しない熱可塑性樹脂中に分散させたイソシアネート混合物である請求項1,2又は3記載のアルチピースリットゴルフボール、

請求項5：

上記カバークが表面に塗膜を具備し、当該塗膜が多価アルコール成分と多塩基酸

成分とを反応させて得られる水酸基含有ポリエステルと、無黄変ポリイソシアネートとを含有し、前記の多価アルコール成分の少なくとも一部が、分子内に脂環構造を有するゴルフボール用塗料組成物にて形成された請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のマルチピースリッドゴルフボール、

請求項 6 :

上記少なくとも 1 層からなる中間層を形成する上記熱可塑性樹脂組成物が、  
 P) オレフィン-不飽和カルボン酸 2 元ラジカル共重合体及び/又はオレフィン-不飽和カルボン酸 2 元ラジカル共重合体の金属イオン中和物と、(Q) オレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル 3 元ラジカル共重合体及び/又はオレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル 3 元ラジカル共重合体/又はオレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸とを質量比で 100 : 0 ~ 25 : 75 になるように共重合体の金属イオン中和物とを質量比で 100 : 0 ~ 25 : 75 になるように配合したベース樹脂と、(T) 非アイオノマー熱可塑性エラストマーとを、質量比で 100 : 0 ~ 50 : 50 になるように配合した樹脂成分 100 質量部に対し、(R) 分子量が 280 ~ 1500 の脂肪酸及び/又はその誘導体 5 ~ 80 質量部と、(S) 上記ベース樹脂及び (R) 成分中の未中和の酸基を中和できる塩基性無機金属化合物 0.1 ~ 10 質量部とを必須成分として配合してなる熱可塑性樹脂組成物であることを特徴とする請求項 1, 2 又は 3 記載のマルチピースリッドゴルフボール、

請求項 7 :

上記少なくとも 1 層からなる中間層が、内側中間層と外側中間層とからなる請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載のマルチピースリッドゴルフボール、

請求項 8 :

上記カバーが表面に多数のディンプルを具備し、当該カバー表面にディンプル面下のディンプル空間体積の総和が占める割合 (ディンプル体積占有率) VR が 0.70 ~ 1.00 % であり、かつ上記仮想球の表面積に対する各ディンプルの縁部によって囲まれる仮想球面の総面積が占める割合 (ディンプル表面占有率) SR が 70 ~ 85 % である請求項 1, 2 又は 3 記載のマルチピースリッドゴルフボール、

【 0 0 0 9 】

以下、本発明につき更に詳しく説明する。

本発明におけるソリッドコアは下記の各成分、

(A) シス-1, 4-結合を60%以上含有し、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリブタジエン60~100重量%含むゴム基材、

(B) 有機過酸化物、

(C) 不飽和カルボン酸及び／又はその金属塩、

(D) 有機硫黄化合物、

(E) 無機充填剤

を含むゴム組成物から形成されるものである。

【 0 0 1 0 】

本発明における上記(A) シス-1, 4-結合を60%以上含有し、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリブタジエン60~100重量%含むゴム基材において、上記ポリブタジエンに含まれるシス-1, 4-結合の含量としては60%以上、好ましくは80%以上、更に好ましくは90%以上、最も好ましくは95%以上である。上記ポリブタジエンに含まれるシス-1, 4-結合の含量が60%未満であると、好適な反発性が得られない。

【 0 0 1 1 】

本発明における上記ポリブタジエンは、希土類元素系触媒で合成されたものである。希土類元素系触媒としては、公知のものを使用することができるが、例えば、ランタン系列希土類元素化合物、有機アルミニウム化合物、アルモキサン、ハロゲン含有化合物、更に、必要に応じルイス塩基の組み合わせよりなる触媒を挙げることができる。

【 0 0 1 2 】

上記ランタン系列希土類元素化合物としては、原子番号57~71の金属ハロゲン化物、カルボン酸塩、アルコラート、チオアルコラート、アミド等を挙げることができる。

【 0 0 1 3 】

上記有機アルミニウム化合物としては、例えば、 $AlR^1R^2R^3$  (ここで、 $R^1$



、 $R^2$ 及び $R^3$ は、同一でも異なっているとしてもよく、それぞれ水素又は炭素数1～8の炭化水素残基を表す)で示されるものを用いることができる。

## 【0014】

上記アルモキサンは、下記式(I)又は下記式(II)で示される構造を有する化合物を好適に挙げることができる。この場合、ファインケミカル、23、(9)、5(1994)、J. Am. Chem. Soc., 115, 4971(1993)、J. Am. Chem. Soc., 117, 6465(1995)で示されるアルモキサンの会合体でもよい。

## 【0015】

## 【化1】



(式中、 $R^4$ は、炭素数1～20の炭素原子を含む炭化水素基、 $n$ は2以上の整数である。)

## 【0016】

ハロゲン含有化合物としては、 $AlX_nR_{3-n}$ (ここで、 $X$ はハロゲンを示し、 $R$ は、炭素数が1～20の炭化水素残基であり、例えば、アルキル基、アリール基、アラルキル基であり、 $n$ は、1、1.5、2又は3を示す)で示されるアルミニウムハライド、 $Me_3SrCl$ 、 $Me_2SrCl_2$ 、 $MeSrHCl_2$ 、 $MeSrCl_3$ などのストロンチウムハライド、その他、四塩化ケイ素、四塩化スズ、四塩化チタンなどの金属ハライド等が用いられる。

## 【0017】

ルイス塩基は、ランタン系列希土類元素化合物を錯化するのに用いることができ、例えば、アセチルアセトン、ケトンアルコールなどを挙げることができる。

## 【0018】

本発明においては、特に、ランタン系列希土類元素化合物としてネオジウム化合物を用いたネオジウム系触媒の使用が、1, 4-シス結合が高含量、1, 2-ビニル結合が低含量のポリブタジエンゴムを優れた重合活性で得られるので好ましく、これらの希土類元素系触媒の具体例は、特開平11-35633号公報に記載されているものを好適に挙げることができる。

## 【0019】

また、ランタン系列希土類元素化合物を用いた希土類元素系触媒の存在下でブタジエンを重合させる場合、シス含量及び $M_w/M_n$ を上記範囲とするために、ブタジエン/ランタン系列希土類元素化合物は、モル比で1, 000~200万、特に5, 000~100万とすることが好ましく、また、 $AlR^1R^2R^3$ /ランタン系列希土類元素化合物は、モル比で1~1, 000、特に3~500とすることが好ましい。更に、ハロゲン化合物/ランタン系列希土類元素化合物は、モル比で0.1~30、特に0.2~15であることが好ましい。ルイス塩基/ランタン系列希土類元素化合物は、モル比で0~30、特に1~10とすることが好ましい。重合にあたっては、溶媒を使用しても、溶媒を使用せずにバルク重合或いは気相重合してもよい。重合温度は、通常、-30~150℃、好ましくは10~100℃である。

## 【0020】

希土類元素系触媒の存在下でブタジエンを重合させる場合、溶媒を使用しても、溶媒を使用せずにバルク重合あるいは気相重合してもよく、重合温度は通常-30~150℃、好ましくは10~100℃とすることができる。

## 【0021】

上記ポリブタジエンのムーニー粘度 ( $ML_{1+4}$  (100℃)) としては、通常40以上、好ましくは50以上、更に好ましくは52以上、最も好ましくは54以上、上限として通常140以下、好ましくは120以下、更に好ましくは100以下、最も好ましくは80以下である。ムーニー粘度が上記範囲外であると、作業性が悪くなったり、反発性が低下する場合がある。

## 【0022】

なお、本発明でいうムーニー粘度とは、いずれも回転可塑性計の1種であるム

ーニー粘度計で測定される工業的な粘度の指標（J I S - K 6 3 0 0）であり、単位記号として $ML_{1+4}$ （100℃）を用いる。また、Mはムーニー粘度、Lは大ロータ（L型）、1 + 4は予備加熱時間1分間、ロータの回転時間は4分間を示し、100℃の条件下にて測定したことを示す。

## 【0023】

本発明における上記ポリブタジエンは、上記の希土類元素系触媒による重合に引き続き、ポリマーの活性末端に末端変性剤を反応させることにより得られるものであってもよい。

## 【0024】

ここで、末端変性剤は、公知のものを使用でき、下記①～⑦に記載した末端変性剤を使用することができる。

①まず、アルコキシシリル基を持つ化合物が挙げられる。アルコキシシリル基を持つ化合物としては、エポキシ基又はイソシアナート基を分子内に少なくとも1個有するアルコキシシラン化合物が好適に使用される。具体例としては、3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシラン、3-グリシジルオキシプロピルトリエトキシシラン、（3-グリシジルオキシプロピル）メチルジメトキシシラン、（3-グリシジルオキシプロピル）メチルジエトキシシラン、 $\beta$ -（3，4-エポキシシクロヘキシル）トリメトキシシラン、 $\beta$ -（3，4-エポキシシクロヘキシル）トリエトキシシラン、 $\beta$ -（3，4-エポキシシクロヘキシル）メチルジメトキシシラン、 $\beta$ -（3，4-エポキシシクロヘキシル）エチルジメトキシシラン、3-グリシジルオキシプロピルトリメトキシシランの縮合物、（3-グリシジルオキシプロピル）メチルジメトキシシランの縮合物などのエポキシ基含有アルコキシシラン；3-イソシアナートプロピルトリメトキシシラン、3-イソシアナートプロピルトリエトキシシラン、（3-イソシアナートプロピル）メチルジメトキシシラン、（3-イソシアナートプロピル）メチルジエトキシシラン、3-イソシアナートプロピルトリメトキシシランの縮合物、（3-イソシアナートプロピル）メチルジメトキシシランの縮合物などのイソシアナート基含有アルコキシシラン化合物が挙げられる。

## 【0025】

また、上記アルコキシシリル基を持つ化合物を活性末端に反応させる際、反応を促進させるためにルイス酸を添加することもできる。ルイス酸が触媒としてカップリング反応を促進させ、変性ポリマーのコールドフローが改良され貯蔵安定性がよくなる。ルイス酸の具体例としては、ジアルキルスズジアルキルマレート、ジアルキルスズジカルボキシレート、アルミニウムトリアルコキシドなどが挙げられる。


【0026】

②  $R^5_n M' X_{4-n}$ 、 $M' X_4$ 、 $M' X_3$ 、 $R^5_n M' (-R^6-COOR^7)_{4-n}$  又は  $R^5_n M' (-R^6-COR^7)_{4-n}$  (式中、 $R^5$  及び  $R^6$  は、同一でも異なってもよく、炭素数 1～20 の炭素原子を含む炭化水素基、 $R^7$  は炭素数 1～20 の炭素原子を含む炭化水素基であり、側鎖にカルボニル基又はエステル基を含んでいてもよく、 $M'$  はスズ原子、ケイ素原子、ゲルマニウム原子又はリン原子、 $X$  はハロゲン原子、 $n$  は 0～3 の整数を示す) に対応するハロゲン化有機金属化合物、ハロゲン化金属化合物又は有機金属化合物、

③ 分子中に、 $Y=C=Z$  結合 (式中、 $Y$  は炭素原子、酸素原子、チッ素原子又はイオウ原子、 $Z$  は酸素原子、チッ素原子又はイオウ原子を示す) を含有するヘテロクムレン化合物、

④ 分子中に下記結合を含有するヘテロ 3 員環化合物、

【化 2】




(式中、 $Y$  は、酸素原子、チッ素原子又はイオウ原子を示す。)

⑤ ハロゲン化イソシアノ化合物、

⑥  $R^8-(COOH)_m$ 、 $R^9(COX)_m$ 、 $R^{10}-(COO-R^{11})_m$ 、 $R^{12}-OCCO-R^{13}$ 、 $R^{14}-(COCCO-R^{15})_m$ 、又は下記式で示されるカルボン酸、酸ハロゲン化物、エステル化合物、炭酸エステル化合物又は酸無水物




【化 3】



(式中、 $R^8 \sim R^{16}$ は、同一でも異なってもよく、炭素数1～50の炭素原子を含む炭化水素基、Xはハロゲン原子、mは1～5の整数を示す。)

⑦  $R^{17}_1 M'' (OCOR^{18})_{4-1}$ 、 $R^{19}_1 M'' (OCO-R^{20}-COOR^{21})_4$   
-1、又は下記式で示されるカルボン酸の金属塩

【化 4】



(式中、 $R^{17} \sim R^{23}$ は、同一でも異なってもよく、炭素数1～20の炭素原子を含む炭化水素基、 $M''$ はスズ原子、ケイ素原子又はゲルマニウム原子、1は0～3の整数を示す。)等を挙げることができる。

【0027】

以上に示される末端変性剤の具体例及び反応させる方法は、例えば、特開平11-35633号公報、特開平7-268132号公報、特開2002-293996号公報等に記載されているもの及び方法を挙げることができる。

なお、上述した触媒の中では、希土類元素系触媒、特にNd系触媒が好ましい。

【0028】

本発明において、上記ポリブタジエンとしては、分子量分布 $M_w/M_n$  ( $M_w$ :重量平均分子量、 $M_n$ :数平均分子量)が、2.0以上、好ましくは2.2以上、更に好ましくは2.4以上、最も好ましくは2.6以上であり、上限として

は 8. 0 以下、好ましくは 7. 5 以下、更に好ましくは 4. 0 以下、最も好ましくは 3. 4 以下であることが好ましく、 $M_w/M_n$  が小さすぎると作業性が低下し、大きすぎると反発性が低下する場合がある。

## 【 0 0 2 9 】

本発明における上記 (A) 成分は、上記のようなポリブタジエンを主材としたゴム基材であるが、この主材のポリブタジエンの含量としては、ゴム基材中 6 0 重量%以上、好ましくは 7 0 重量%以上、更に好ましくは 8 0 重量%以上、最も好ましくは 8 5 重量%以上である。また、ゴム基材の 1 0 0 重量%が上記ポリブタジエンであってもよく、9 5 重量%以下、場合によっては 9 0 重量%以下の含有量とし得る。ポリブタジエンの含量が 6 0 重量%未満であると、反発性が劣る。

## 【 0 0 3 0 】

なお、上記 (A) 成分に含まれるポリブタジエン以外の成分としては、上記ポリブタジエン以外のポリブタジエン、例えば V I I I 族金属化合物触媒を用いて得られたポリブタジエン、その他のジエンゴム、例えばスチレンブタジエンゴム、天然ゴム、イソプレングム、エチレンプロピレンジエンゴム等が挙げられる。

## 【 0 0 3 1 】

この場合、上記ポリブタジエン以外のゴム成分のうちでは、V I I I 族の触媒を用いて合成され、ムーニー粘度 ( $ML_{1+4}(100^\circ C)$ ) が 5 0 未満、その 2 5  $^\circ C$  における 5 重量%トルエン溶液の粘度  $\eta$  が 2 0 0 m P a  $\cdot$  s 以上、4 0 0 m P a  $\cdot$  s 以下である第 2 のポリブタジエンを使用することが、高い反発性、良好な作業性を得ることができる点から好ましい。

## 【 0 0 3 2 】

上記 V I I I 族触媒として、具体的には、下記のニッケル系触媒、コバルト系触媒を挙げることができる。

ここで、ニッケル系触媒としては、例えば、ニッケルケイソウ土のような 1 成分系、ラネーニッケル/四塩化チタンのような 2 成分系、ニッケル化合物/有機金属/三フッ化ホウ素エーテラートのような 3 成分系のもの等を挙げることができる。なお、ニッケル化合物としては、担体付還元ニッケル、ラネーニッケル、

酸化ニッケル、カルボン酸ニッケル、有機ニッケル錯塩などが用いられる。また、有機金属としては、トリエチルアルミニウム、トリ-*n*-プロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリ-*n*-ヘキシルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム、*n*-ブチルリチウム、*sec*-ブチルリチウム、*tert*-ブチルリチウム、1, 4-ジリチウムブタン等のアルキルリチウム、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛等のジアルキル亜鉛等を挙げる事ができる。

## 【 0 0 3 3 】

また、コバルト系触媒としては、コバルト及びその化合物として、ラネーコバルト、塩化コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルト、酸化コバルト、硫酸コバルト、炭酸コバルト、リン酸コバルト、フタル酸コバルト、コバルトカルボニル、コバルトアセチルアセトネート、コバルトジエチルジチオカルバメート、コバルトアニリニウムナイトライト、コバルトジニトロシルクロリド等を挙げる事ができ、特にこれらの化合物とジエチルアルミニウムモノクロリド、ジイソブチルアルミニウムモノクロリド等のジアルキルアルミニウムモノクロリド、トリエチルアルミニウム、トリ-*n*-プロピルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリ-*n*-ヘキシルアルミニウム等のトリアルキルアルミニウム、エチルアルミニウムセスキクロリド等のアルミニウムアルキルセスキクロリド、塩化アルミニウム等との組み合わせを好適に挙げる事ができる。

## 【 0 0 3 4 】

上記V I I I族系触媒、特にニッケル系触媒又はコバルト系触媒を用いて重合する場合は、通常、溶剤、ブタジエンモノマーと併せて連続的に反応機にチャージさせ、例えば、反応温度を5～60℃、反応圧力を大気圧から70数気圧の範囲で適宜選択して、上記ムーニー粘度のものが得られるように操作する方法を挙げる事ができる。

## 【 0 0 3 5 】

上記第2のポリブタジエンのムーニー粘度は、50未満であり、好ましくは48以下、更に好ましくは45以下である。この場合、ムーニー粘度の下限としては、10以上、より好ましくは20以上、更に好ましくは25以上、最も好ましくは30以上であることが好ましい。

また、第2のポリブタジエンの25℃における5重量%トルエン溶液の粘度 $\eta$ が200 mPa・s以上、より好ましくは210 mPa・s以上、更に好ましくは230 mPa・s以上、特に好ましくは250 mPa・s以上で、400 mPa・s以下、より好ましくは370 mPa・s以下、更に好ましくは340 mPa・s以下、特に好ましくは300 mPa・s以下であることが好ましい。

## 【0036】

なお、本発明でいう25℃における5%トルエン溶液の粘度 $\eta$  (mPa・s)とは、測定対象のポリブタジエン2.28gをトルエン50mlに溶解した後、標準液として粘度計構成用標準液(JIS Z8809)を用いて、所定の粘度計により25℃の条件下で測定した値のことをいうものとする。

## 【0037】

上記第2のポリブタジエンの配合量は、ゴム基材中、0%以上、好ましくは5%以上、より好ましくは10%以上で、40%以下、より好ましくは30%以下、更に好ましくは20%以下、最も好ましくは15%以下とすることが好ましい。

## 【0038】

次に、本発明における(B)有機過酸化物としては、2種以上が併用されることが好ましく、この場合、155℃における半減期が一番短い有機過酸化物を(a)、155℃における半減期が一番長い有機過酸化物を(b)とし、(a)の半減期を $a_t$ 、(b)の半減期を $b_t$ とした場合、半減期の比 $b_t/a_t$ としては7以上、好ましくは8以上、より好ましくは9以上、更に好ましくは10以上で、20以下、より好ましくは18以下、更に好ましくは16以下である。2種以上の有機過酸化物を用いても、上記範囲を逸脱した場合、反発性、コンプレッション、耐久性に劣ってしまう場合がある。

## 【0039】

この場合、上記(a)の155℃における半減期 $a_t$ としては、5秒以上、より好ましくは10秒以上、更に好ましくは15秒以上で、120秒以下、より好ましくは90秒以下、更に好ましくは60秒以下であることが好ましく、上記(b)の155℃における半減期 $b_t$ としては、300秒以上、より好ましくは3

60秒以上、更に好ましくは420秒以上で、800秒以下、より好ましくは700秒以下、更に好ましくは600秒以下であることが好ましい。

## 【0040】

上記有機過酸化物として具体的には、ジクミルパーオキサイド、1, 1-ビス(1-ブチルパーオキシ)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン、 $\alpha$ ,  $\alpha'$ -ビス(1-ブチルパーオキシ)ジイソプロピルベンゼン等が挙げられる。これら有機過酸化物は市販品を用いることができ、例えば、パークミルD(日本油脂社製)、パーヘキサ3M(日本油脂社製)、Luperc 231XL(アトケム社製)等が挙げられる。この場合、上記(a)成分の有機過酸化物としては、1, 1-ビス(1-ブチルパーオキシ)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサンが好ましく、(b)成分の有機過酸化物としては、ジクミルパーオキサイドが好ましい。

## 【0041】

また、上記(a), (b)成分を含む有機過酸化物の総配合量は、上記(A)成分100重量部(以下、重量部を「部」と略記する事がある)に対して0.1部以上、好ましくは0.2部以上、より好ましくは0.3部以上、更に好ましくは0.4部以上であり、上限として0.8部以下、好ましくは0.7部以下、より好ましくは0.6部以下、更に好ましくは0.5部以下である。配合量が少なすぎると、架橋に要する時間が長くなり、生産性の低下が大きく、コンプレッションも大きく低下してしまう。配合量が多すぎると、反発性、耐久性が低下してしまう。

本発明においては、コアに希土類元素系触媒、特に好ましくはNd系触媒を用いて合成されたポリブタジエンを使用し、かつ、有機過酸化物の添加量を上記範囲とすることで、本発明のゴルフボールの反発性が非常に良好となる。反発性が向上する分、ソリッドコア、またはゴルフボール全体をソフト化することが可能となり、ドライバー等のフルショットでの初期条件が低スピン・高打ち出しとなり、しかも飛距離が向上するものである。軟らかな打感も得ること可能となる。

## 【0042】

なお、(a)成分の添加量としては、(A)成分100部に対し、0.05部

以上、より好ましくは 0.08 部以上、更に好ましくは 0.1 部以上で、0.5 部以下、より好ましくは 0.4 部以下、更に好ましくは 0.3 部以下であることが好ましく、(b) 成分の添加量としては 0.05 部以上、より好ましくは 0.15 部以上、更に好ましくは 0.2 部以上で、0.7 部以下、より好ましくは 0.6 部以下、更に好ましくは 0.5 部以下であることが好ましい。

## 【0043】

次に、(C) 不飽和カルボン酸及び／又はその金属塩において、不飽和カルボン酸としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸等が挙げられ、特にアクリル酸、メタクリル酸が好ましい。不飽和カルボン酸の金属塩としては、亜鉛塩、マグネシウム塩等が挙げられ、中でもアクリル酸亜鉛が好適に用いられる。

## 【0044】

上記 (C) 成分の配合量としては、上記 (A) 成分 100 部に対し、通常 10 部以上、より好ましくは 15 部以上、更に好ましくは 20 部以上であり、上限として通常 60 部以下、より好ましくは 50 部以下、更に好ましくは 45 部以下、最も好ましくは 40 部以下である。(C) 成分の配合量が上記範囲を外れると、反発性や打感が低下する(劣る)場合がある。

## 【0045】

本発明における上記 (D) 成分の有機硫黄化合物としては、例えば、チオフェノール、チオフトール、ハロゲン化チオフェノール又はそれらの金属塩が挙げられる。より具体的には、ペンタクロロチオフェノール、ペンタフルオロチオフェノール、ペンタブロモチオフェノール、パラクロロチオフェノール又はそれらの亜鉛塩、硫黄数が 2～4 のジフェニルポリスルフィド、ジベンジルポリスルフィド、ジベンゾイルポリスルフィド、ジベンゾチアゾイルポリスルフィド、ジチオベンゾイルポリスルフィド、アルキルフェニルジスルフィド類、フラン環を有する硫黄化合物類、チオフェン環を有する硫黄化合物類が挙げられるが、特に、ペンタクロロチオフェノールの亜鉛塩、ジフェニルジスルフィドを好適に用いることができる。

## 【0046】

上記（D）成分の配合量としては、（A）成分 1 0 0 部に対し、0. 1 部以上、より好ましくは 0. 2 部以上、更に好ましくは 0. 4 部以上、最も好ましくは 0. 7 部以上で、5 部以下、より好ましくは 4 部以下、更に好ましくは 3 部以下、最も好ましくは 2 部以下、特に好ましくは 1. 5 部以下である。その配合量が少なすぎると、反発性を向上させる効果がなくなる場合があり、多すぎると、硬度が軟らかくなりすぎ、十分な反発性が得られない場合がある。

## 【 0 0 4 7 】

本発明における（E）成分の無機充填剤としては、酸化亜鉛、硫酸バリウム、炭酸カルシウム等が挙げられ、その配合量としては（A）成分 1 0 0 部に対し、通常 5 部以上、より好ましくは 7 部以上、更に好ましくは 1 0 部以上、最も好ましくは 1 3 部以上、上限として通常 8 0 部以下、より好ましくは 6 5 部以下、更に好ましくは 5 0 部以下、最も好ましくは 4 0 部以下である。配合量が多すぎたり、少なすぎたりすると、適正な重量及び好適な反発性を得ることができない場合がある。

## 【 0 0 4 8 】

また、上記（A）～（E）成分を含んでなるゴム組成物には必要に応じ、更に老化防止剤を添加することもできる。老化防止剤の添加量としては、（A）成分 1 0 0 部に対し、0. 0 5 部以上、より好ましくは 0. 1 部以上、更に好ましくは 0. 2 部以上で、3 部以下、より好ましくは 2 部以下、更に好ましくは 1 部以下、最も好ましくは 0. 5 部以下を配合することができる。

老化防止剤としては市販品を用いることができ、例えば、ノクラック NS - 6、同 NS - 3 0（大内新興化学工業（株）製、ヨシノックス 4 2 5（吉富製薬（株）製）等が挙げられる。

## 【 0 0 4 9 】

本発明における上記ソリッドコアは、上記（A）～（E）成分を含むゴム組成物から形成されるものであるが、形成方法としては、該ゴム組成物を加硫・硬化する方法が好適である。加硫条件としては、例えば、加硫温度 1 0 0 ～ 2 0 0 ℃、加硫時間 1 0 ～ 4 0 分にて実施することができる。

## 【 0 0 5 0 】

上記のように形成される上記ソリッドコアの局所的な硬度としては適宜調整することができ、特に制限されるものではなく、局所的な硬度の分布としては、中心から成形物表面までが同等の硬度であっても、中心と成形物表面までに硬度差があってもいずれの場合であってもよい。

## 【 0 0 5 1 】

上記ソリッドコアの直径としては、30 mm以上、好ましくは32 mm以上、より好ましくは34 mm以上、上限として40 mm以下、好ましくは39 mm以下、更に好ましくは38 mm以下である。ソリッドコアの直径が30 mm未満であると、打感や反発が悪くなり、一方、40 mmを超えると、割れ耐久性が悪くなる。

## 【 0 0 5 2 】

上記ソリッドコアの980 N (100 kgf) 荷重負荷時のたわみ量としては、3.0 mm以上、好ましくは3.5 mm以上、更に好ましくは4.0 mm以上、最も好ましくは4.2 mm以上、上限としては6.0 mm以下、好ましくは5.8 mm以下、更に好ましくは5.5 mm以下、最も好ましくは5.3 mm以下である。当該変形量が3.0 mm未満であると、打感が悪くなると共に、特にドライバーなどのボールに大変形が生じるロングショット時にスピンの増えすぎて飛ばなくなり、一方、6.0 mmを超えると、打感が鈍くなると共に、反発が十分でなくなり飛ばなくなる上、繰り返し打撃による割れ耐久性が悪くなる。

## 【 0 0 5 3 】

上記ソリッドコアの比重 ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) としては、通常0.9以上、好ましくは1.0以上、更に好ましくは1.1以上、上限として1.4以下、好ましくは1.3以下、更に好ましくは1.2以下であることが推奨される。

## 【 0 0 5 4 】

本発明における上記少なくとも1層からなる中間層を形成する上記熱可塑性樹脂組成物は、(P) オレフィン-不飽和カルボン酸2元ランダム共重合体及び／又はオレフィン-不飽和カルボン酸2元ランダム共重合体の金属イオン中和物と、(Q) オレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル3元ランダム共重合体及び／又はオレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステ



ル 3 元ランダム共重合体の金属イオン中和物とを質量比で 1 0 0 : 0 ~ 2 5 : 7 5 になるように配合したベース樹脂と、(T) 非アイオノマー熱可塑性エラストマーとを、質量比で 1 0 0 : 0 ~ 5 0 : 5 0 になるように配合した樹脂成分 1 0 0 質量部に対して、(R) 分子量が 2 8 0 ~ 1 5 0 0 の脂肪酸及び／又はその誘導体 5 ~ 8 0 質量部と、(S) 上記ベース樹脂及び(R) 成分中の未中和の酸基を中和できる塩基性無機金属化合物 0. 1 ~ 1 0 質量部とを必須成分として配合してなる熱可塑性樹脂組成物から形成されたものである。

## 【 0 0 5 5 】

ここで、上記ベース樹脂中のオレフィン、(P) 成分、(Q) 成分のいずれであっても、炭素数が、通常 2 以上、上限として 8 以下、特に 6 以下のものが好ましく、具体的には、エチレン、プロピレン、ブテン、ペンテン、ヘキセン、ヘプテン、オクテン等を挙げることができ、特にエチレンであることが好ましい。

## 【 0 0 5 6 】

また、不飽和カルボン酸としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸等を挙げることができ、特にアクリル酸、メタクリル酸であることが好ましい。

## 【 0 0 5 7 】

更に、不飽和カルボン酸エステルとしては、上述した不飽和カルボン酸の低級アルキルエステルが好適で、具体的には、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル等を挙げることができ、特にアクリル酸ブチル（*n*-アクリル酸ブチル、*i*-アクリル酸ブチル）であることが好ましい。

## 【 0 0 5 8 】

本発明における(P) 成分のオレフィン-不飽和カルボン酸 2 元ランダム共重合体及び(Q) 成分のオレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル 3 元ランダム共重合体（以下、(P) 成分及び(Q) 成分中の共重合体を総称してランダム共重合体という）は、それぞれ、上述した材料を調整し、公知の方法によりランダム共重合させることにより得ることができる。

## 【0059】

上記ランダム共重合体は、不飽和カルボン酸の含量（酸含量）が調整されたものであることが推奨される。ここで、（P）成分のランダム共重合体に含まれる不飽和カルボン酸の含量は、通常4質量%（重量%と同義、以下同じ）以上、好ましくは6質量%以上、より好ましくは8質量%以上、更に好ましくは10質量%以上、上限としては30質量%以下、好ましくは20質量%以下、より好ましくは18質量%以下、更に好ましくは15質量%以下であることが推奨される。

## 【0060】

同様に（Q）成分のランダム共重合体に含まれる不飽和カルボン酸の含量は、通常4質量%以上、好ましくは6質量%以上、より好ましくは8質量%以上、上限としては15質量%以下、好ましくは12質量%以下、より好ましくは10質量%以下であることが推奨される。ランダム共重合体の酸含量が少なすぎると反発性が低下する場合があります、多すぎると加工性が低下する場合がある。

## 【0061】

上記（P）成分のオレフィン-不飽和カルボン酸2元ランダム共重合体の金属イオン中和物及び（Q）成分のオレフィン-不飽和カルボン酸-不飽和カルボン酸エステル3元ランダム共重合体の金属イオン中和物（以下、（P）成分及び（Q）成分中の共重合体の金属イオン中和物を総称してランダム共重合体の金属イオン中和物という）は、上記ランダム共重合体中の酸基を金属イオンで部分的に中和することにより得ることができる。

## 【0062】

ここで、酸基を中和する金属イオンとしては、例えば、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Li}^+$ 、 $\text{Zn}^{++}$ 、 $\text{Cu}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$ 、 $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Co}^{++}$ 、 $\text{Ni}^{++}$ 、 $\text{Pb}^{++}$ 等を挙げることができ、好ましくは $\text{Na}^+$ 、 $\text{Li}^+$ 、 $\text{Zn}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$ 等を好適に用いることができ、更に好ましくは $\text{Zn}^{++}$ であることが推奨される。

## 【0063】

本発明においてランダム共重合体の金属イオン中和物を得るには、上記ランダム共重合体に対して、上記金属イオンで中和すればよく、例えば、上記金属イオンのギ酸塩、酢酸塩、硝酸塩、炭酸塩、炭酸水素塩、酸化物、水酸化物及びアル

コキシド等の化合物を使用して中和する方法などを採用することができる。これら金属イオンのランダム共重合体に対する中和度は特に限定されるものではない。

## 【 0 0 6 4 】

本発明において、ランダム共重合体の金属イオン中和物としては、亜鉛イオン中和型アイオノマー樹脂を好適に使用でき、材料のメルトフローレートを増加させ、後述する最適なメルトフローレートに調整することが容易で、成形性を改良することができる。

## 【 0 0 6 5 】

上記（P）成分と（Q）成分のベース樹脂は、市販品を使用してもよく、例えば、（P）成分のランダム共重合体として、ニユクレル 1 5 6 0、同 1 2 1 4、同 1 0 3 5（いずれも三井・デュポンポリケミカル社製）、E S C O R 5 2 0 0、同 5 1 0 0、同 5 0 0 0（いずれも E X X O N M O B I L C H E M I C A L 社製）等を、（Q）成分のランダム共重合体として、例えば、ニユクレル A N 4 3 1 1、同 A N 4 3 1 8（いずれも三井・デュポンポリケミカル社製）、E S C O R A T X 3 2 5、同 A T X 3 2 0、同 A T X 3 1 0（いずれも E X X O N M O B I L C H E M I C A L 社製）等を挙げることができる。

## 【 0 0 6 6 】

また、（P）成分のランダム共重合体の金属イオン中和物として、例えば、ハイミラン 1 5 5 4、同 1 5 5 7、同 1 6 0 1、同 1 6 0 5、同 1 7 0 6、同 A M 7 3 1 1（いずれも三井・デュポンポリケミカル社製）、サーリン 7 9 3 0（米国デュポン社製）、アイオテック 3 1 1 0、同 4 2 0 0（E X X O N M O B I L C H E M I C A L 社製）等を、（Q）成分のランダム共重合体の金属イオン中和物として、例えば、ハイミラン 1 8 5 5、同 1 8 5 6、同 A M 7 3 1 6（いずれも三井・デュポンポリケミカル社製）、サーリン 6 3 2 0、同 8 3 2 0、同 9 3 2 0、同 8 1 2 0（いずれも米国デュポン社製）、アイオテック 7 5 1 0、同 7 5 2 0（いずれも E X X O N M O B I L C H E M I C A L 社製）等をそれぞれ挙げることができる。上記ランダム共重合体の金属イオン中和物として好適な亜鉛中和型アイオノマー樹脂としては、ハイミラン 1 7 0 6、同 1 5 5 7、同 A

M 7 3 1 6 等を挙げることができる。

【 0 0 6 7 】

上記ベース樹脂の調製に際しては、(P)成分と(Q)成分との配合が質量比で100:0~25:75、好ましくは100:0~50:50、より好ましくは100:0~75:25、更に好ましくは100:0にすることが必要である。(P)成分の配合量が少なすぎると、材料の成形物の反発性が低下する。

【 0 0 6 8 】

また、本発明において上記(P)成分及び(Q)成分のベース樹脂は、上記調製に加えて更にランダム共重合体とランダム共重合体の金属イオン中和物との配合比を調整することにより、成形性をより良好にすることができ、ランダム共重合体:ランダム共重合体の金属イオン中和物は、通常0:100~60:40、好ましくは0:100~40:60、より好ましくは0:100~20:80、更に好ましくは0:100であることが推奨される。ランダム共重合体の配合量が多すぎると、ミキシング時の成形性が低下する場合がある。

【 0 0 6 9 】

上記(T)成分は、打撃時のフィーリング、反発性をより一層向上させるための任意成分で、本発明においては、上記ベース樹脂と(T)成分とを総称して樹脂成分という。(T)成分は、アイオノマー樹脂以外の非アイオノマー熱可塑性エラストマーで、具体的には、オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ウレタン系エラストマー、ポリアミド系エラストマー等を挙げることができ、反発性を更に高めることができる点から、特にオレフィン系エラストマー、ポリエステル系エラストマーを好適に使用することができる。

【 0 0 7 0 】

上記(T)成分は、市販品を使用してもよく、例えば、オレフィン系エラストマーとして、ダイナロン(JSR社製)、ポリエステル系エラストマーとして、ハイトレル(東レ・デュポン社製)等を挙げることができる。

【 0 0 7 1 】

上記(T)成分の配合量は、本発明のベース樹脂100質量部に対し、通常0

質量部以上、特に 1 質量部以上、好ましくは 2 質量部以上、より好ましくは 3 質量部以上、更に好ましくは 4 質量部以上、上限として 1 0 0 質量部以下、好ましくは 6 0 質量部以下、より好ましくは 4 0 質量部以下、更に好ましくは 2 0 質量部以下であることが推奨される。配合量が多すぎると、混合物の相溶性が低下し、ゴルフボールの耐久性が著しく低下する可能性がある。

## 【 0 0 7 2 】

次に、上記 (R) 成分は、分子量 2 8 0 以上 1 5 0 0 以下の脂肪酸又はその誘導体であり、上記ベース樹脂と比較して分子量が極めて小さく、混合物の溶融粘度を適度に調整し、特に流動性の向上に寄与する成分である。本発明の (R) 成分は、比較的高含量の酸基 (誘導体) を含み、反発性の過度の損失を抑制できる。

## 【 0 0 7 3 】

上記 (R) 成分の脂肪酸又はその誘導体の分子量は、2 8 0 以上、好ましくは 3 0 0 以上、より好ましくは 3 3 0 以上、更に好ましくは 3 6 0 以上、上限としては 1 5 0 0 以下、好ましくは 1 0 0 0 以下、より好ましくは 6 0 0 以下、更に好ましくは 5 0 0 以下であることが必要である。分子量が少なすぎる場合は耐熱性が改良できず、多すぎる場合は流動性が改善できない。

## 【 0 0 7 4 】

上記 (R) 成分の脂肪酸又はその脂肪酸誘導体としては、例えば、アルキル基中に二重結合又は三重結合を含む不飽和脂肪酸 (誘導体) やアルキル基中の結合が単結合のみで構成される飽和脂肪酸 (誘導体) を同様に好適に使用できるが、いずれの場合も 1 分子中の炭素数が、通常 1 8 以上、好ましくは 2 0 以上、より好ましくは 2 2 以上、更に好ましくは 2 4 以上、上限として 8 0 以下、好ましくは 6 0 以下、より好ましくは 4 0 以下、更に好ましくは 3 0 以下であることが推奨される。炭素数が少なすぎると、耐熱性の改善が達成できない上、酸基の含有量が多すぎて、ベース樹脂に含まれる酸基との相互作用により流動性の改善の効果が少なくなってしまう場合がある。一方、炭素数が多すぎる場合には、分子量が大きくなるために、流動性改質の効果が顕著に表れない場合がある。

## 【 0 0 7 5 】

ここで、(R)成分の脂肪酸として、具体的には、ステアリン酸、12-ヒドロキシステアリン酸、ベヘニン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、アラキジン酸、リグノセリン酸などが挙げられ、好ましくは、ステアリン酸、アラキジン酸、ベヘニン酸、リグノセリン酸、更に好ましくはベヘニン酸を挙げることができる。

## 【0076】

また、上記(R)成分の脂肪酸誘導体は、上述した脂肪酸の酸基に含まれるプロトンが金属イオンにより置換した金属せっけんを例示できる。この場合、金属イオンとしては、例えば、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{Li}^+$ 、 $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$ 、 $\text{Zn}^{++}$ 、 $\text{Mn}^{++}$ 、 $\text{Al}^{+++}$ 、 $\text{Ni}^{++}$ 、 $\text{Fe}^{++}$ 、 $\text{Fe}^{+++}$ 、 $\text{Cu}^{++}$ 、 $\text{Sn}^{++}$ 、 $\text{Pb}^{++}$ 、 $\text{Co}^{++}$ 等を挙げることができ、特に $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$ 、 $\text{Zn}^{++}$ が好ましい。

## 【0077】

(R)成分の脂肪酸誘導体として、具体的には、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、12-ヒドロキシステアリン酸マグネシウム、12-ヒドロキシステアリン酸カルシウム、12-ヒドロキシステアリン酸亜鉛、アラキジン酸マグネシウム、アラキジン酸カルシウム、アラキジン酸亜鉛、ベヘニン酸マグネシウム、ベヘニン酸カルシウム、ベヘニン酸亜鉛、リグノセリン酸マグネシウム、リグノセリン酸カルシウム、リグノセリン酸亜鉛等を挙げることができ、特にステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸亜鉛、アラキジン酸マグネシウム、アラキジン酸カルシウム、アラキジン酸亜鉛、ベヘニン酸マグネシウム、ベヘニン酸カルシウム、ベヘニン酸亜鉛、リグノセリン酸マグネシウム、リグノセリン酸カルシウム、リグノセリン酸亜鉛等を好適に使用することができる。

## 【0078】

本発明においては、上記(P)成分と(Q)成分とからなるベース樹脂と、上記(R)成分とを合わせたものとして、公知の金属せっけん変性アイオノマー(USP 5312857, USP 5306760, WO 98/46671 公報等)等を使用することもできる。

## 【0079】

本発明において、(S)成分は、上記ベース樹脂及び(R)成分中の酸基を中和できる塩基性無機金属化合物であり、本発明において不可欠な成分である。(S)成分が配合されないと金属せっけん変性アイオノマー樹脂(例えば、上記特許公報に記載された金属せっけん変性アイオノマー樹脂のみ)を単独で使用的場合には、加熱混合時に金属せっけんとアイオノマー樹脂に含まれる未中和の酸基が交換反応して多量の脂肪酸を発生させ、発生した脂肪酸が熱的安定性が低く成形時に容易に気化するため、成形不良の原因をもたらす、更に成形物の表面に付着して、塗膜密着性を著しく低下させるという問題を起こす。

## 【0080】

本発明においては、このような問題を解決すべく、(S)成分として、上記ベース樹脂及び(R)成分中に含まれる酸基を中和する塩基性無機金属化合物を必須成分として配合し、成形物の反発性の改良を図るものである。

## 【0081】

即ち、上記(S)成分は、材料中に必須成分として配合されることにより、上記ベース樹脂と(R)成分中の酸基が適度に中和されるだけでなく、各成分の適正化による相乗効果で、混合物の熱安定性を高め、良好な成形性の付与と反発性の向上を図ることができるものである。

## 【0082】

ここで、上記(S)成分の塩基性無機金属化合物は、ベース樹脂との反応性が高く、反応副生成物に有機酸を含まないため、熱安定性を損なうことなく、混合物の中和度を上げられるものであることが推奨される。

## 【0083】

上記(S)成分の塩基性無機金属化合物中の金属イオンは、例えば、 $\text{Li}^+$ 、 $\text{Na}^+$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Ca}^{++}$ 、 $\text{Mg}^{++}$ 、 $\text{Zn}^{++}$ 、 $\text{Al}^{+++}$ 、 $\text{Ni}^{++}$ 、 $\text{Fe}^{++}$ 、 $\text{Fe}^{+++}$ 、 $\text{Cu}^{++}$ 、 $\text{Mn}^{++}$ 、 $\text{Sn}^{++}$ 、 $\text{Pb}^{++}$ 、 $\text{Co}^{++}$ 等を挙げるができる。塩基性無機金属化合物としては、これら金属イオンを含む公知の塩基性無機充填剤を使用することができ、具体的には、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化亜鉛、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、水酸化リチウム、炭酸リチウム等を挙げるができるが、特に

水酸化物、または一酸化物であることが推奨され、より好ましくはベース樹脂との反応性の高い水酸化カルシウム、酸化マグネシウム、更に好ましくは水酸化カルシウムであることが推奨される。

## 【 0 0 8 4 】

本発明のゴルフボールにおいて、少なくとも1層からなる中間層を形成する上記熱可塑性樹脂組成物は、上述したように（P）成分及び（Q）成分とを所定量配合したベース樹脂と、任意の（T）成分を配合した樹脂成分に対し、所定量の（R）成分と（S）成分とをそれぞれ配合することにより、熱安定性、流動性、成形性に優れ、反発性の飛躍的な向上を成形物に付与できる。

## 【 0 0 8 5 】

上記（R）成分と（S）成分の配合量は、上記（P）、（Q）、（T）成分を適宜配合した樹脂成分100質量部に対して、（R）成分の配合量が、5質量部以上、好ましくは10質量部以上、より好ましくは15質量部以上、更に好ましくは18質量部以上、上限として80質量部以下、好ましくは40質量部以下、より好ましくは25質量部以下、更に好ましくは22質量部以下、（S）成分の配合量を0.1質量部以上、好ましくは0.5質量部以上、より好ましくは1質量部以上、更に好ましくは2質量部以上、上限としては10質量部以下、好ましくは8質量部以下、より好ましくは6質量部以下、更に好ましくは5質量部以下にする必要がある。（R）成分の配合量が少なすぎると熔融粘度が低くなり加工性が低下し、多すぎると耐久性が低下する。（S）成分の配合量が少なすぎると熱安定性、反発性の向上が見られず、多すぎると過剰の塩基性無機金属化合物によりゴルフボール用材料の耐熱性が却って低下する。

## 【 0 0 8 6 】

本発明のゴルフボールにおいて、少なくとも1層からなる中間層を形成する上記熱可塑性樹脂組成物は、上述した樹脂成分、（R）成分、（S）成分をそれぞれ所定量配合してなるものであるが、材料中の酸基の50モル%以上、好ましくは60モル%以上、より好ましくは70モル%以上、更に好ましくは80モル%以上が中和されていることが推奨される。このような高中和化により、上述した従来技術のベース樹脂と脂肪酸（誘導体）のみを使用した場合に問題となる交換



反応をより確実に抑制し、脂肪酸の発生を防ぐことができる上、熱的安定性が著しく向上し、成形性が良好で、従来のアイオノマー樹脂と比較して反発性に非常に優れた成形物を得ることができる。

## 【 0 0 8 7 】

ここで、上記中和度とは、ベース樹脂と（R）成分の脂肪酸（誘導体）の混合物中に含まれる酸基の中和度であり、ベース樹脂中のランダム共重合体の金属イオン中和物としてアイオノマー樹脂を使用した場合におけるアイオノマー樹脂自体の中和度とは異なる。中和度が同じ本発明の混合物と同中和度のアイオノマー樹脂のみとを比較した場合、本発明の混合物は、非常に多くの金属イオンを含むため、反発性の向上に寄与するイオン架橋が高密度化し、成形物に優れた反発性を付与できる。

## 【 0 0 8 8 】

本発明においては、高中和化と優れた流動性をより確実に両立するために、上記混合物の酸基が遷移金属イオンと、アルカリ金属及び／又はアルカリ土類金属イオンとで中和されていることが推奨される。遷移金属イオンによる中和は、アルカリ（土類）金属イオンと比較してイオン凝集力が弱いですが、これら種類の異なるイオンを併用して、混合物中の酸基の中和を行うことにより、流動性の著しい改良を図ることができる。

## 【 0 0 8 9 】

本発明において、上記遷移金属イオンと、アルカリ金属及び／又はアルカリ土類金属イオンとのモル比は、通常 1 0 : 9 0 ~ 9 0 : 1 0、好ましくは 2 0 : 8 0 ~ 8 0 : 2 0、より好ましくは 3 0 : 7 0 ~ 7 0 : 3 0、更に好ましくは 4 0 : 6 0 ~ 6 0 : 4 0 であることが推奨される。遷移金属イオンのモル比が小さすぎると流動性を改善する効果が十分に付与されない場合があり、遷移金属イオンのモル比が大きすぎると反発性が低下する場合がある。

## 【 0 0 9 0 】

上記金属イオンは、遷移金属イオンとしては、亜鉛イオン等を挙げることができ、また、アルカリ金属イオン又はアルカリ土類金属イオンとしては、ナトリウムイオン、リチウムイオン及びマグネシウムイオン等から選ばれる少なくとも 1

種のイオンを挙げることができるが、これらは特に制限されるものではない。

【0091】

本発明において、遷移金属イオンとアルカリ金属イオン又はアルカリ土類金属イオンとで上記所望量の酸基が中和された混合物を得るには、公知の方法を採用でき、例えば、遷移金属イオン（亜鉛イオン）により中和する方法は、上記脂肪酸誘導体に亜鉛せっけんを用いる方法、ベース樹脂として（P）成分と（Q）成分とを配合する際に亜鉛イオン中和物（例えば、亜鉛イオン中和型アイオノマー樹脂）を使用する方法、（S）成分の塩基性無機金属化合物に亜鉛酸化物等の亜鉛化合物を用いる方法などを挙げることができる。

【0092】

本発明のゴルフボールにおいて、少なくとも1層からなる中間層を形成する上記熱可塑性樹脂組成物は、更に必要に応じて任意に種々の添加剤を配合することができ、材料の用途に応じて調製できる。例えば、カバー材にする場合には、上記必須成分に加えて、顔料、分散剤、老化防止剤、紫外線吸収剤、光安定剤などを加えることができる。これら添加剤を配合する場合、その配合量は、本発明の必須成分（樹脂成分、（R）成分、（S）成分）の配合量の総和100質量部に対し、好ましくは0.1質量部以上、より好ましくは0.5質量部以上、更に好ましくは1質量部以上、上限として10質量部以下、より好ましくは6質量部以下、更に好ましくは4質量部以下になるように配合することができる。

【0093】

上記熱可塑性樹脂組成物を得るには、上述した必須成分と必要により任意成分を配合した混合物を得ればよく、加熱混合条件として、例えば、加熱温度150～250℃、混合機として、例えば、混練型二軸押出機、バンバリー、ニーダー等のインターナルミキサーなどを用いて混練することができる。この場合、配合方法に特に制限はなく、本発明の上記必須成分と共に配合して同時に加熱混合する方法、上記必須成分を予め加熱混合をした後、任意の添加剤を加えて更に加熱混合する方法等を採用できる。

【0094】

上記熱可塑性樹脂組成物は、射出成形に特に適した流動性を確保し、成形性を

改良するため、メルトフローレートを調整することが好ましく、この場合、JIS-K7210で試験温度190℃、試験荷重21.18N(2.16kgf)に従って測定したときのメルトフローレート(MFR)が、通常0.5dg/min以上、好ましくは1dg/min以上、より好ましくは1.5dg/min以上、更に好ましくは2dg/min以上であり、上限として20dg/min以下、好ましくは10dg/min以下、より好ましくは5dg/min以下、更に好ましくは3dg/min以下に調整されることが推奨される。メルトフローレートが、大きすぎても小さすぎても加工性が著しく低下する場合がある。

## 【0095】

また、上記熱可塑性樹脂組成物は、赤外吸収測定において、通常検出される1690~1710cm<sup>-1</sup>のカルボニル伸縮振動に帰属する吸収ピークの吸光度に対する1530~1630cm<sup>-1</sup>のカルボキシラートアニオン伸縮振動に帰属する吸収ピークにおける相対吸光度(カルボキシラートアニオン伸縮振動に帰属する吸収ピークの吸光度/カルボニル伸縮振動に帰属する吸収ピークの吸光度)を適正化することが好ましい。

## 【0096】

ここで、カルボキシラートアニオン伸縮振動は、プロトン了解離したカルボキシル基(金属イオンにより中和されたカルボキシル基)をカルボニル伸縮振動は未解離のカルボキシル基の振動をそれぞれ意味する。そして、それぞれのピークの強度比は中和度に依存する。一般的に用いられる中和度が約50モル%のアイオノマー樹脂の場合、それぞれのピークの吸光度比は約1:1になる。

## 【0097】

本発明においては、ゴルフボール用材料の熱安定性、流動性、成形性、反発性を改良するために、材料のカルボキシラートアニオン伸縮振動に帰属するピークの吸光度を、カルボニル伸縮振動によるピークの吸光度の少なくとも1.3倍以上とすることが推奨され、好ましくは1.5倍以上、より好ましくは2倍以上、更に好ましくはカルボニル伸縮振動に帰属するピークが存在しないことが推奨される。

## 【0098】

また、上記熱可塑性樹脂組成物は、熱安定性を熱重量測定により測定することができるが、熱重量測定において、25℃における質量を基準とした250℃における減量率が、通常2質量%以下、好ましくは1.5質量%以下、より好ましくは1質量%以下であることが推奨される。

## 【0099】

本発明において上記熱可塑性樹脂組成物を用い、少なくとも1層からなる中間層を形成する方法としては公知の方法を用いることができる。特に限定されるものではないが、例えば、予め作製したコアを金型内に配備し、上記熱可塑性樹脂組成物を加熱混合溶融し、射出成形する方法等を採用できる。この場合、ゴルフボールの製造は、優れた流動性、成形性が確保された状態で作業でき、得られたゴルフボールは、反発性が高くなるため好適である。

また、上記熱可塑性樹脂組成物の中間層材により予め一对の半球状のハーフカップを成形し、このハーフカップでコアを包んで120～170℃、1～5分間、加圧成形する方法を用いても良い。

## 【0100】

上記少なくとも1層の中間層の厚みとしては、1層につき0.5mm以上、好ましくは0.7mm以上、上限として2.0mm以下、好ましくは1.8mm以下である。中間層各層の厚みが0.5mm未満であると、中間層を加えた効果が得られなくなり、一方2.0mmを超えると、打感や反発が低下する。

## 【0101】

上記少なくとも1層の中間層硬度のうち、カバーと接する層（中間層最外層）のショアD硬度としては、20以上、好ましくは25以上であり、上限としては60以下、好ましくは58以下である。中間層最外層のショアD硬度が20未満であると反発性が低下し、一方60を超えると、形成されたゴルフボールの打撃時のフィーリングが著しく低下する。

また、本発明においては上記中間層最外層のショアD硬度が、後述するカバーのショアD硬度以下であることが必要である。上記中間層最外層のショアD硬度とカバーのショアD硬度をこのような関係とすることにより、得られるゴルフボールの低スピン化及び高打出し化を図ることが可能となり、しかも、上記中間層

用の材料として高中和度のアイオノマー樹脂を使用していることから反発性が高く、両者の作用効果が相俟って、良好な飛距離が実現される。

なお、中間層としては、内側中間層と、外側中間層とから構成されることが好適である。

#### 【0102】

本発明に用いられるカバーは、(F) 熱可塑性ポリウレタン材料を主成分として形成されるものである（以下、カバー材と略記することがある）。

上記 (F) アイオノマー樹脂を含む樹脂組成物としては、(M) 熱可塑性ポリウレタンと (N) イソシアネート混合物とを含んでなり、(N) イソシアネート混合物が、(N-1) 1 分子中に官能基として 2 個以上のイソシアネート基をもつイソシアネート化合物と、(N-2) 該イソシアネート基と実質的に反応しない熱可塑性樹脂中に分散させたイソシアネート混合物であることが好ましい。

#### 【0103】

本発明に用いられる (M) 熱可塑性ポリウレタンとしては、ポリウレタンを主成分とする熱可塑性樹脂であれば特に限定されるものではないが、ソフトセグメントを構成する高分子ポリオール化合物と、ハードセグメントを構成するジイソシアネート及び単分子鎖延長剤とから構成されていることが好適である。

#### 【0104】

高分子ポリオール化合物としては、特に制限されるものではないが、例えばポリエステル系ポリオール、ポリエーテル系ポリオール等が挙げられ、反発弾性の観点或いは低温特性の観点から、ポリエーテル系が好ましく用いられる。

ポリエーテル系ポリオールとしては、例えばポリテトラメチレングリコール、ポリプロピレングリコール等が挙げられ、特に、ポリテトラメチレングリコールが好ましく用いられる。また、これらの数平均分子量は好ましくは 1 0 0 0 ~ 5 0 0 0、より好ましくは 1 5 0 0 ~ 3 0 0 0 である。

#### 【0105】

ジイソシアネートとしては、特に制限されるものではないが、例えば、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、2, 4-トルエンジイソシアネート、2, 6-トルエンジイソシアネートなどの芳香族ジイソシアネートや、ヘキサメ

チレンジイソシアネートなどの脂肪族ジイソシアネートが挙げられる。本発明では、後述するイソシアネート混合物を配合した場合の、イソシアネート混合物との反応安定性の観点から、4, 4'-ジフェニルメタンジイソシアネートが好ましく用いられる。

## 【0106】

単分子鎖延長剤としては、特に制限されないが、通常の高価アルコール、アミン類を用いることができ、例えば1, 4-ブチレングリコール、1, 2-エチレングリコール、1, 3-プロピレングリコール、1, 3-ブタンジオール、1, 6-ヘキシレングリコール、2, 2-ジメチル-1, 3-プロパンジオール、1, 3-ブチレングリコール、ジシクロヘキシルメチルメタンジアミン（水添MDA）、イソホロンジアミン（IPDA）などが挙げられる。これら鎖延長剤の平均分子量は20～15000であることが好ましい。

## 【0107】

このようなポリウレタンエラストマーとしては、市販品を用いることができ、例えばパンデックスT7298、同TR3080、同T8290、同T8295、同T8260（ディーアイシーバイエルポリマー社製）やレザミン2593、同2597（大日精化工業社製）などが挙げられる。これらは一種を単独で用いても良いし、二種以上を併用しても良い。

## 【0108】

本発明におけるカバーには、上述した（F）熱可塑性ポリウレタンに後述する特定のイソシアネート混合物を更に配合したものが好ましく用いられる。該特定のイソシアネート混合物を配合することにより、通常のポリウレタンエラストマー単独を主材として形成された外層カバーを用いたゴルフボールと比べて、フィーリング性、コントロール性、耐カット性、耐擦過傷性及び繰り返し打撃時の割れ耐久性が更に優れたゴルフボールを得ることができる。

## 【0109】

本発明に用いられる（N）イソシアネート混合物としては、（N-1）1分子中に官能基として2個以上のイソシアネート基をもつイソシアネート化合物と、（N-2）該イソシアネート基と実質的に反応しない熱可塑性樹脂中に分散させ

たイソシアネート混合物であることが好適である。

【0 1 1 0】

ここで上記（N-1）のイソシアネート化合物としては、従来のポリウレタンに関する技術において使用されているイソシアネート化合物を使用でき、例えば芳香族イソシアネート化合物、芳香族イソシアネート化合物の水素添加物、脂肪族ジイソシアネート、脂環式ジイソシアネート等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0 1 1 1】

芳香族イソシアネート化合物としては、例えば2，4-トルエンジイソシアネート、2，6-トルエンジイソシアネート及びこれら両者の混合物、4，4'-ジフェニルメタンジイソシアネート、m-フェニレンジイソシアネート、4，4'-ビフェニルジイソシアネート等が挙げられる。

芳香族イソシアネート化合物の水素添加物としては、例えばジシクロヘキシルメタンジイソシアネート等が挙げられる。

脂肪族ジイソシアネートとしては、例えばテトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート（HDI）、オクタメチレンジイソシアネート等が挙げられる。

脂環式ジイソシアネートとしては、例えばキシレンジイソシアネート等が挙げられる。

【0 1 1 2】

また、上記（N-2）の熱可塑性樹脂としては、吸水性が低く、熱可塑性ポリウレタン材料との相溶性に優れた樹脂が好ましい。このような樹脂として、例えばポリスチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステルエラストマー（ポリエーテル・エステルブロック共重合体、ポリエステル・エステルブロック共重合体等）が挙げられるが、これらに限定されるものではない。反発弾性や強度の観点から、ポリエーテル・エステルブロック共重合体が特に好ましい。

【0 1 1 3】

イソシアネート混合物を製造する際の、上記（N-2）成分と（N-1）成分

の配合比は、100 : 5 ~ 100 : 100 (重量比)、特に100 : 10 ~ 100 : 40 (重量比)であることが好ましい。(N-2)成分に対する(N-1)成分の配合量が少なすぎると、ポリウレタンエラストマーとの架橋反応に十分な添加量を得るためには、より多くのイソシアネート混合物を添加しなくてはならず、(N-2)成分の影響が大きく作用することで架橋後のポリウレタンエラストマーの物性が不十分となる場合があり、配合量が多すぎると(N-1)成分が混練中にすべり現象を起こし混合物の合成が困難となる場合がある。

## 【0114】

イソシアネート混合物は、例えば(N-2)成分に(N-1)成分を配合し、これらを温度130~250℃のミキシングロール又はバンバリーミキサーで十分に混練して、ペレット化又は冷却後粉碎することにより得ることができる。

該イソシアネート混合物としては、市販品を用いることができ、例えば大日精化工業社製クロネートEM30等が好ましく用いられるが、これに限定されるものではない。

## 【0115】

上記イソシアネート混合物の配合量は、上記(M)熱可塑性ポリウレタン100重量部に対して、通常1重量部以上、好ましくは5重量部以上、更に好ましくは10重量部以上、上限として通常100重量部以下、好ましくは50重量部以下、更に好ましくは30重量部以下である。配合量が少なすぎると十分な架橋反応が得られず、物性の向上が認められない場合があり、配合量が多すぎると経時、熱、紫外線による変色が大きくなる場合や、反発の低下等の問題が生じるおそれがある。

## 【0116】

このように、本発明のゴルフボールのカバー外層は、(M)熱可塑性ポリウレタンを主材として形成されたものが特に好ましいが、所望により他の成分、例えば顔料、分散剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、紫外線安定剤、可塑剤等や無機充填剤(酸化亜鉛、硫酸バリウム、二酸化チタン等)を配合することもできる。

## 【0117】

上記添加剤の配合量としては、上記(F)熱可塑性ポリウレタン材料100重



量部に対し、通常 0. 1 ～ 5 0 重量部、好ましくは 0. 5 ～ 3 0 重量部、更に好ましくは 1 ～ 6 重量部である。添加剤の配合量が大きすぎると、耐久性が低下する場合があり、添加剤の配合比が小さすぎると、添加剤の効果が得られない場合がある。

## 【 0 1 1 8 】

本発明における上記カバー材の硬度（ショア D）は、5 0 以上、好ましくは 5 3 以上、上限として 7 0 以下、好ましくは 6 4 以下である。ショア D 硬度が低すぎると反撥性に劣ることとなり、ショア D 硬度が高すぎると打感、コントロール性の改善が見られない。なお、本発明においてショア D 硬度とは、A S T M D 2 2 4 0 に準じ、D 型デュロメータにより測定した硬度である。

## 【 0 1 1 9 】

本発明における上記カバー材の製法に特に制限はなく、例えば、加熱温度 1 5 0 ～ 2 5 0 ℃において、混練型二軸押出機、バンバリー、ニーダー等のインターナルミキサー等を混合機として用い、上記各成分を混練して得ることができる。

上記カバー材に、上記（F）成分及び（G）成分に加え、種々の添加剤等を配合する場合、その配合方法についても特に制限はなく、（F）成分及び（G）成分と共に配合して同時に加熱混合しても良いし、（F）成分及び（G）成分を予め加熱混合をした後、任意の添加剤等を加えて更に加熱混合してもよい。

## 【 0 1 2 0 】

上記に示すカバー材は、非常に良好な耐擦過傷性を示し、しかも後述する塗料と非常に良好に密着するものである。

上記の、軟らかなコアと上記カバーとを組み合わせることにより、飛距離を犠牲にすることなくゴルフボール硬度を軟らかくすることが可能となって軟らかな打感が実現可能となり、しかも、硬度が軟らかなことから打撃時のクラブとゴルフボールとの接触面積が広がるため、打撃時の衝撃力が分散することとなり、より耐擦過傷性並びに割れ耐久性が向上することとなる。

## 【 0 1 2 1 】

本発明のマルチピースソリッドゴルフボールは、上記コアに、上記熱可塑性樹脂組成物にて形成された少なくとも 1 層からなる中間層を被覆し、さらに、該中

間層に上記カバー材にて形成されたカバーを被覆してなるマルチピースソリッドゴルフボールである。

カバーの形成方法としては、中間層の形成時と同様、公知の方法を用いることができ、特に限定されるものではないが、例えば、予め作製したコアを金型内に配備し、上記カバー材を加熱混合溶融し、射出成形する方法等を採用できる。この場合、ゴルフボールの製造は、優れた流動性、成形性が確保された状態で作業でき、得られたゴルフボールは、反発性が高くなるため好適である。

また、本発明のカバー材により予め一对の半球状のハーフカップを成形し、このハーフカップでコアを包んで120～170℃、1～5分間、加圧成形する方法を用いても良い。

#### 【0122】

本発明における上記カバー材は、射出成形に特に適した流動性を確保し、成形性を改良するため、メルトフローレートを調整することが好ましく、この場合、JIS-K6760で試験温度190℃、試験荷重21.18N(2.16kgf)に従って測定したときのメルトフローレート(MFR)が、通常0.5dg/min以上、好ましくは1dg/min以上、より好ましくは1.5dg/min以上、更に好ましくは2dg/min以上であり、上限としては通常20dg/min以下、好ましくは10dg/min以下、より好ましくは5dg/min以下、更に好ましくは3dg/min以下に調整されることが推奨される。メルトフローレートが、大きすぎても小さすぎても加工性が著しく低下する場合がある。

#### 【0123】

上記カバー材にて形成されるカバー厚みは、0.5mm以上、好ましくは0.9mm以上、より好ましくは1.1mm以上、上限として2.5mm以下、より好ましくは2.0mm以下である。カバー厚みが大きすぎると、反発性が低下し、カバー厚みが小さすぎると、耐久性が低下する。

#### 【0124】

本発明のマルチピースゴルフボールにおいては、カバーの表面に多数のディンプルを形成し、更にカバー上に下地処理、スタンプ、塗装等種々の処理を行うこ

とが好適である。ディンプルの配設に当たっては、ディンプルに交差しない大円線が1本もないようにディンプルを配設することが好適である。ディンプルと交差しない大円線が存在すると、飛びにバラツキが発生する場合がある。

## 【0125】

上記ディンプルとしては、更にディンプルの種類の数及び総数が適正化されたものであることが好ましく、ディンプルの種類の数及び総数の適正化による相乗効果で弾道がより安定し、飛距離性能に優れたゴルフボールを得ることができる。

## 【0126】

ここで、ディンプルの種類数は、ディンプルの直径及び／又は深さが互いに異なるディンプルの種類数をいい、通常、2種以上、好ましくは3種以上であることが推奨される。なお、上限として8種以下、特に6種以下であることが推奨される。

## 【0127】

また、ディンプルの総数は、通常300個以上、好ましくは320個以上、上限として480個以下、好ましくは455個以下にすることが推奨される。ディンプル総数が少なすぎても、ディンプル総数が多すぎても、最適な揚力が得られず、飛ばなくなる場合がある。

## 【0128】

上記ディンプルとしては、更にディンプル体積占有率VR(%)、ディンプル表面占有率SR(%)とがそれぞれ適正化されたものであることが推奨される。これらVRと併せたSRの適正化による相乗効果で、弾道が適正化され、飛距離の向上を図ることができ、更に適正な揚抗力のバランスを得ることができ、より優れた飛距離性能を付与することができる。

## 【0129】

ディンプルがないものと仮定した仮想ゴルフボール体積に対する、ゴルフボール表面ディンプルの容積が占める割合(体積占有率)をVR(単位は%)と定義する。本発明のマルチピースゴルフボールのVR値(%)としては通常0.70以上、好ましくは0.75以上、上限としては通常1.00以下、好ましくは0

． 8 2 以下、更に好ましくは 0 . 7 9 以下である。

また、上記各ディンプルの縁部によって囲まれる仮想球面の総面積が占める割合（ディンプル表面占有率） S R 値（％）としては、通常 7 0 % 以上、好ましくは 7 2 % 以上、上限として通常 8 5 % 以下、好ましくは 8 3 % 以下である。

これら V R 値及び S R 値が上記範囲を外れると、適正な弾道が得られず、飛距離が低下する場合がある。

上記ソリッドコア及びカバーと、上記比較的高弾道のディンプルを組み合わせることにより、ドロップを防ぎ、より高く、フラットな弾道で飛距離を伸ばす事が可能となる。

#### 【 0 1 3 0 】

なお、上記ディンプルの体積占有率 V R、ディンプル表面占有率 S R の算出は、製品ゴルフボールのディンプルを測定した値であり、例えば、上記カバーを形成した後、ボール表面に対して仕上げ処理（塗装及びスタンプの仕上げ処理等）などが施された場合には、これら処理が全て完了した製品ボールのディンプルの形状をもとに算出するものとする。

#### 【 0 1 3 1 】

また本発明において、上記塗装を行う際には、特開平 1 0 - 2 3 4 8 8 4 に開示されている塗料組成物、即ち、多価アルコール成分と多塩基酸成分とを反応させて得られる水酸基含有ポリエステルと、無黄変ポリイソシアネートとを含有し、前記の多価アルコール成分の少なくとも一部が、分子内に脂環構造を有するゴルフボール用塗料組成物を用いることが特に好適である。当該塗料組成物は凝集破壊強度に優れ、ゴルフクラブによる繰り返し打撃に耐える耐衝撃性、バンカーショットに耐える耐砂摩耗性、優れた耐草汁汚染性、耐候性及び耐水性に優れる塗料組成物であるが、本発明におけるカバー層と良好に密着させることが可能であることが知見されたものである。

#### 【 0 1 3 2 】

本発明のマルチピースゴルフボールは、競技用としてゴルフ規則に従うものとすることができ、直径 4 2 . 6 7 m m 以上、好ましくは 4 5 . 0 ~ 4 5 . 9 3 g に形成することができる。

## 【0133】

本発明におけるマルチピースゴルフボールは上記コアと上記カバーとを具備し、好ましくはカバー表面に多数のディンプルを具備したものであるが、ボール全体の980N(100kgf)荷重負荷時の撓み量としては、3.0mm以上、好ましくは3.2mm以上、更に好ましくは3.4mm以上、最も好ましくは3.6mm以上、上限としては5.0mm以下、好ましくは4.8mm以下、更に好ましくは4.6mm以下、最も好ましくは4.4mm以下である。当該変形量が3.0mm未満であると、打感が悪くなると共に、特にドライバーなどのボールに大変形が生じるロングショット時にスピンの増えすぎて飛ばなくなり、一方、5.0mmを超えると、打感が鈍くなると共に、反発が十分でなくなり飛ばなくなる上、繰り返し打撃による割れ耐久性が悪くなる。

## 【0134】

## 【実施例】

以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。

## 【0135】

## 【実施例1～3，比較例1～3】

表1に示すゴム組成物を用い、155℃で17分間の加硫により、ソリッドコアを作成した。

表2に示す組成の中間層材を200℃で混練型二軸押出機にてミキシングし、ペレット状の中間層材を得た後、上記ソリッドコアを配備した金型内に射出し、中間層材で被覆されたソリッドコアを製造した。

さらに、表3に示す組成のカバー材を200℃で混練型二軸押出機にてミキシングし、ペレット状のカバー材を得た後、上記中間層材で被覆されたソリッドコアを配備した金型内に射出し、マルチピースソリッドゴルフボールを製造した。カバー表面に配設したディンプル種を表4に示した。表4中に記載のディンプル種A～Cの配設例を、図1，2に示した。

得られた各ゴルフボールの諸特性を表5に示した。

## 【0136】

【表 1】

| 成分(重量部)     |                    | 実施例  |      |      | 比較例  |      |      |
|-------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
|             |                    | 1    | 2    | 3    | 1    | 2    | 3    |
| ゴム組成物       | HCBN-13            | 100  | 100  | 100  |      |      |      |
|             | BR01               |      |      |      | 50   | 50   | 50   |
|             | BR11               |      |      |      | 50   | 50   | 50   |
| 有機過酸化物      | パーヘキサ3M-40         | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.6  | 0.6  | 0.6  |
|             | パークミルD             | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.6  | 0.6  | 0.6  |
| 不飽和カルボン酸金属塩 | アクリル酸亜鉛            | 24.2 | 26.1 | 27.3 | 22.3 | 23.8 | 26.7 |
| 有機硫黄化合物     | ペンタクロロフェノール<br>亜鉛塩 | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 無機充填剤       | 酸化亜鉛               | 24.0 | 23.1 | 22.6 | 24.7 | 24.0 | 28.1 |
| 老化防止剤       | ノラックNS-6           | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  |

H C B N - 1 3

J S R 社製、C i s 1, 4 量 9 6 %、ムーニー粘度 ( $ML_{1+4}$  (100℃))  
53、分子量分布  $Mw/Mn$  3.2、触媒 N d。

B R 0 1

J S R 社製、C i s 1, 4 量 9 6 %、ムーニー粘度 ( $ML_{1+4}$  (100℃))  
44、分子量分布  $Mw/Mn$  4.2、触媒 N i、溶液の粘度 150 m P a · s。

B R 1 1

J S R 社製、C i s 1, 4 量 9 6 %、ムーニー粘度 ( $ML_{1+4}$  (100℃))  
44、分子量分布  $Mw/Mn$  4.1、触媒 N i、溶液の粘度 270 m P a · s。

パーヘキサ3M-40

日本油脂社製。パーヘキサ3M-40は40%希釈品であり、添加量は1, 1-ビス(4-tert-ブチルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサンの実質添加量で示した。

パークミルD

日本油脂社製、ジクミルパーオキサイド。

アクリル酸亜鉛

日本蒸留工業(株)製。

ペンタクロロチオフェノール亜鉛塩

東京化成工業（株）製。

酸化亜鉛

堺化学工業（株）製。

ノクラック NS-6

大内新興化学社製、2，2'-メチレンビス（4-メチル-6-tert-ブチルフェノール）

【0137】

【表 2】

| 成分(重量部)    | 実施例 |     |     | 比較例 |    |    |
|------------|-----|-----|-----|-----|----|----|
|            | 1   | 2   | 3   | 1   | 2  | 3  |
| ハイミラン1605  | 65  |     |     | 65  |    | 65 |
| ハイミラン1601  |     | 65  | 65  |     | 65 |    |
| ダイナロン6100P | 35  | 35  | 35  | 35  | 35 | 35 |
| ベヘニン酸      | 20  | 20  | 20  |     |    |    |
| 水酸化カルシウム   | 2.4 | 2.2 | 2.2 |     |    |    |

ハイミラン 1 6 0 5

三井・デュポンポリケミカル社製。

ハイミラン 1 6 0 1

三井・デュポンポリケミカル社製。

ダイナロン 6 1 0 0 P

J S R（株）製オレフィン結晶ブロックを有するブロックコポリマー。

ベヘニン酸

日本油脂社製。

【0138】

【表 3】

| 成分(重量部)     | 実施例 |    |    | 比較例 |    |    |
|-------------|-----|----|----|-----|----|----|
|             | 1   | 2  | 3  | 1   | 2  | 3  |
| パンデックスT8260 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |    |
| パンデックスT8295 |     | 50 | 50 |     | 50 |    |
| クロスネットEM30  | 15  | 15 | 15 |     |    |    |
| サーリン7930    |     |    |    |     |    | 60 |
| サーリン6320    |     |    |    |     |    | 35 |
| ニユクレル9-1    |     |    |    |     |    | 5  |
| 二酸化チタン      | 2   | 2  | 2  | 2   | 2  | 2  |

パンデックスT8260

D I C バイエルポリマー（株）製、熱可塑性ポリウレタンエラストマー。

パンデックスT8295

D I C バイエルポリマー（株）製、熱可塑性ポリウレタンエラストマー。

クロスネットEM30

大日精化工業（株）製

サーリン7930

米国デュポン社製。アイオノマー樹脂。

サーリン6320

米国デュポン社製。アイオノマー樹脂。

ニユクレル9-1

米国デュポン社製 三元酸共重合体。

【0139】



【表 4】

| ディンプル種      |    | A    | B    | C    |
|-------------|----|------|------|------|
| 総数          |    | 432  | 398  | 432  |
| VR(%)       |    | 0.81 | 0.92 | 1.03 |
| SR(%)       |    | 78.6 | 74.5 | 78.6 |
| 異なるディンプル種類数 |    | 3    | 4    | 3    |
| ディンプル1      | 直径 | 3.9  | 4.1  | 3.9  |
|             | 深さ | 0.16 | 0.19 | 0.2  |
|             | 数  | 300  | 48   | 300  |
| ディンプル2      | 直径 | 3.4  | 3.8  | 3.4  |
|             | 深さ | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
|             | 数  | 60   | 254  | 60   |
| ディンプル3      | 直径 | 2.6  | 3.2  | 2.6  |
|             | 深さ | 0.10 | 0.16 | 0.14 |
|             | 数  | 72   | 72   | 72   |
| ディンプル4      | 直径 |      | 2.4  |      |
|             | 深さ |      | 0.12 |      |
|             | 数  |      | 24   |      |

VR (%)

各ディンプルの縁部によって囲まれる平面下のディンプル空間体積の全ディンプルの総和の、ゴルフボール表面にディンプルがないと仮定した仮想球の全体積に対する割合 (%)。

SR (%)

ゴルフボールをディンプルのない球状とみなした仮想球面とした際、個々のディンプルの縁部によって囲まれる仮想球面の表面積の合計が上記仮想球面の全面積を占める割合 (%)。

【0 1 4 0】

【表 5】

| 成分(重量部) |          | 実施例   |       |       | 比較例   |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         |          | 1     | 2     | 3     | 1     | 2     | 3     |
| コア      | 外径(mm)   | 37.1  | 37.3  | 37.3  | 37.1  | 37.3  | 37.3  |
|         | 硬度(mm)   | 4.5   | 4.2   | 4.0   | 4.5   | 4.2   | 3.5   |
| 中間層     | 厚み(mm)   | 1.65  | 1.65  | 1.65  | 1.65  | 1.65  | 1.65  |
|         | 硬度(mm)   | 56    | 53    | 53    | 56    | 53    | 56    |
| カバー     | 厚み(mm)   | 1.15  | 1.05  | 1.05  | 1.15  | 1.05  | 1.05  |
|         | 硬度       | 58    | 55    | 55    | 57    | 54    | 53    |
| デインプル種  |          | A     | A     | B     | A     | C     | A     |
| ボール     | 外径(mm)   | 42.7  | 42.7  | 42.7  | 42.7  | 42.7  | 42.7  |
|         | 重量(g)    | 45.3  | 45.3  | 45.3  | 45.2  | 45.2  | 45.3  |
|         | 硬度(mm)   | 3.7   | 3.7   | 3.6   | 3.7   | 3.7   | 2.9   |
| 飛び      | 初速(m/s)  | 66.2  | 66.3  | 66.4  | 65.8  | 65.8  | 66.4  |
|         | スピン(rpm) | 2480  | 2520  | 2600  | 2490  | 2520  | 2920  |
|         | キャリー(m)  | 213.0 | 214.0 | 214.5 | 211.0 | 205.0 | 214.0 |
|         | トータル(m)  | 236.0 | 237.5 | 237.0 | 234.0 | 228.0 | 234.5 |
| 打感      | ドライバー    | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ×     |
|         | パター      | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | △     |
| 耐擦過傷性   |          | ○     | ○     | ○     | ×     | ×     | ×     |
| 塗膜耐久性   |          | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ×     |

コア外径 (mm)

表面を 5 点測定した平均値。

コア硬度 (mm)

980N (100kgf) 荷重負荷時の変形量 (mm) を計測した。

中間層厚み (mm)

(中間層被覆コア外径－コア外径) ÷ 2 として算出した。

中間層硬度

ASTM D-2240 に準じて測定したショアD硬度。

カバー厚み (mm)

(ボール外径－中間層被覆コア外径) ÷ 2 により算出した

#### カバー硬度

A S T M D - 2 2 4 0 に準じて測定したショア D 硬度。

#### ボール外径 (mm)

ディンプルのない部分を 5 点測定した平均値。

#### ボール硬度 (mm)

得られたゴルフボールに対し、980N (100kgf) 荷重負荷時の変形量 (mm) を計測した。

#### 飛び

打撃マシン ((株) ミヤマエ社製) を用い、ドライバー (W # 1) でヘッドスピード 40 m / s で打撃し、初速度、スピン量、キャリー飛距離、トータル飛距離をそれぞれ測定した。

#### 打感

各ボールについて、アマチュア上級者 5 名によるドライバー (W # 1) 及びバター打撃したときの打感を下記基準で評価し、最も多かった評価をボールに対する評価とした

○ : 軟らかい

△ : 普通

× : 硬い

#### 耐擦過傷性

ボールを 23℃ に保温し、ピッチングウェッジをスイングロボットマシンに取り付け、ヘッドスピード 33 m / s にて打撃し、打撃傷を目視で判断した。次の評価基準で評価した。

○ : 傷がない、もしくは使用上、全く気にならない程度の傷。

× : 表面が毛羽立つ、ディンプルが欠ける、などのひどい傷。

#### 塗膜耐久性

内容量 8 L の磁性のボールミルに、ボールとバンカー用の砂 3 L を入れ、2 時間ミキシングし、砂磨耗による表面の傷つき度合い、光沢減少の度合い、砂の付着度合いを目視により確認した。比較球 (ブリヂストンスポーツ株式会社製「A

LTUS NEWING」)と同時に評価を行い、次の評価基準で評価した。

○：比較球よりも良好な塗膜耐久性。

△：比較球と同等の塗膜耐久性。

×：比較球よりも悪い塗膜耐久性。

【発明の効果】

本発明によれば、従来のゴルフボールに比して非常に飛行性能に優れ、打感が軟らかく、カバーの耐擦過傷性や塗膜の耐磨耗性に優れるマルチピースソリッドゴルフボールを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】



表 4 におけるディンプル種 A または C の配設例を説明する概略図である。

【図 2】



表 4 におけるディンプル種 B の配設例を説明する概略図である。

【書類名】 図面

【図 1】



【図2】



【書類名】                      要約書

【要約】

【解決手段】    ソリッドコアが、希土類元素系触媒を用いて合成されたポリブタジエンを含むゴム基材と少量の有機過酸化物と不飽和カルボン酸及び／又はその金属塩と有機硫黄化合物と無機充填剤とを含むゴム組成物から形成され、少なくとも1層からなる中間層が、熱可塑性樹脂組成物から形成され、カバーが、熱可塑性ポリウレタン材料を主成分として形成されたことを特徴とするマルチピースソリッドゴルフボール。

【効果】    本発明によれば、従来のゴルフボールに比して非常に飛行性能に優れ、打感が軟らかく、カバーの耐擦過傷性や塗膜の耐磨耗性に優れるマルチピースソリッドゴルフボールを得ることができる。

【選択図】    図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [592014104]

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 1. 変更年月日 | 1997年 4月11日       |
| [変更理由]   | 住所変更              |
| 住 所      | 東京都品川区南大井6丁目22番7号 |
| 氏 名      | ブリヂストンスポーツ株式会社    |